

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ



Cool Barrier Grip GLOSS PATIO

Εξαιρετικής ποιότητας, διάφανο, προστατευτικό σφραγιστικό βερνίκι και εμποτισμός, θερμοπλαστικής ακρυλικής ρητίνης, ενός συστατικού με οργανικούς διαλύτες. Το υλικό είναι κατάλληλο για την διακόσμηση και την προστασία δαπέδων και οδοστρώσεων με βάση το τσιμέντο, φυσική ή τεχνητή πέτρα, κεραμικά, κ.ο.κ.

Παρουσιάζει εξαιρετική αντίσταση σε κυκλοφορία ελαστικών, υψηλή γυαλάδα, αντίσταση σε αλκάλια, νερό και ηλιακή ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση προστασίας, και έχει την δυνατότητα διείσδυσης, σταθεροποίησης και προστασίας του υποστρώματος.

Χρήσεις

Χρησιμοποιείται ως τελική στρώση προστασίας, σε πλακοστρώσεις και οδοστρώσεις, που είναι αντικείμενο συχνής κυκλοφορίας και έκθεσης σε περιβαλλοντικούς παράγοντες

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα: 0.80±0.03 g/ml

Ιξώδες: 20±3sec

Σημείο Αυτανάφλεξης: 42±2°C

Π.Ο.Ε (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις): Κατηγορία A/h SB (Συνδεδετικά Αστάρια). EU Οριακή Τιμή: 750g/l (2010). Το έτοιμο προϊόν περιέχει max. 720 g/l.

Πρόσφυση

Πρόσφυση (Pull off on cement): >2 N/mm²

Πρόσφυση (Cross Cut on cement): 0-1

Προετοιμασία επιφάνειας

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές, καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά και λιπαρά υλικά και σκόνη.

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο, airless spray.

Αραίωση: Το υλικό είναι έτοιμο προς χρήση. Εάν επιθυμείτε η τελική επιφάνεια να παρουσιάζει μόνο υγρή όψη (Wet Look), το υλικό θα πρέπει να αραιωθεί με κατάλληλο Διαλυτικό Νίτρου, σε αναλογία που θα καθοριστεί με βάση το επιθυμητό αποτέλεσμα και την απορρόφηση του υποστρώματος.

Καθαρισμός εργαλείων: Καθαρίστε τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση με Διαλυτικό Νίτρου η/και ACE-TONE.

Χρώμα: Διαυγές, άχρωμο

Κατανάλωση υλικού: περίπου 6-8 m²/Lt,

Χρόνος στεγνώματος: Στεγνό σε αφή: 25±5 λεπτά. (ASTM D 1640-03).

Επαναβαφή: 50±10 λεπτά. Οι χρόνοι στεγνώματος εξαρτώνται από την θερμοκρασία και την σχετική υγρασία.

Συσκευασία: 5 & 20Lt.

Αποθήκευση: 2 χρόνια, σε καλά φυλαγμένη και προστατευμένη τοποθεσία, μακριά από εστίες θερμότητας, οξειδωτικούς και διαβρωτικούς παράγοντες

Ασφάλεια και προφυλάξεις: Το υλικό είναι για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Πριν την εφαρμογή, διαβάστε προσεκτικά το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του υλικού.